



Νοέμβριος 2004

## PATTEX SALDATUTTO MIX

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εποξειδική διαφανής κόλλα δύο συστατικών.

### ΠΕΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κατάλληλη για πορσελάνη, γυαλί, κεραμικά, μέταλλο, πέτρα, ξύλο και διάφορες πλαστικές ύλες (εκτός PE,PP,PTFE) Εξαιρετική ικανότητα πλήρωσης.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρώτες ύλες:	Συστατικό Α: εποξειδική ρητίνη. Συστατικό Β: polymercaptan.
Ειδικό βάρος:	Συστατικό Α: 1.17 g/ml. Συστατικό Β: 1.15 g/ml
Ανοιχτός χρόνος:	περ. 3 λεπτά (στους 23°C).
Χρόνος αρχικής πήξης:	15-30 λεπτά αναλόγως με τη θερμοκρασία
Χρόνος τελικής πήξης:	περ. 24-48 ώρες (στους 23°C)

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό χώρο με θερμοκρασία από +5°C έως +25°C. Εάν διατηρηθεί σωστά το προϊόν παραμένει σταθερό επί 12 μήνες.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι συσκευασίες του Pattex Saldatutto περιέχουν μια λεκανίτσα στην οποία αναμιγνύονται προσεκτικά με τη διατιθέμενη σπάτουλα ένα μέρος ρητίνης με ίση ποσότητα σκληρυντικού. Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος το μίγμα ρητίνης/σκληρυντικού πρέπει να χρησιμοποιείται το πολύ εντός 3 λεπτών. Απλώστε την κόλλα στη μία ή και στις δύο επιφάνειες για συγκόλληση (ενδεχομένως μετά από τρίψιμο). Για τραχιές ή πορώδεις επιφάνειες είναι σκόπιμο να απλώσετε ένα στρώμα κόλλας και στις δύο επιφάνειες. Μετά την εφαρμογή ενώστε καλά τα δύο μέρη κρατώντας τα ενωμένα επί 5-10 λεπτά. Το αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από 15 λεπτά περίπου.

Για να κλείσετε τη συσκευασία, χρησιμοποιήστε την ειδική τάπα ανάμεσα στα δύο κίτρινα έμβολα της σύριγγας.

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι συγκολλήσεις με Pattex Saldatutto αντέχουν σε θερμοκρασία από -20°C έως +80°C και στο πλύσιμο (ζεστό νερό, αλκαλικές ενώσεις, βενζίνη και αλιφατικούς υδρογονάνθρακες, σε μη συνεχή επαφή, λάδια και λίπη). Δεν κιτρινίζει με το χρόνο.

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσον αφορά την καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια αντικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες. Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην ετικέτα.

